Esmalte al agua

Satinado



8393

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento acuoso de terminación, entrega un elegante satinado ligero, formulado sobre emulsiones acrílicas modificadas que permiten características de resistencia a la alcalinidad. Presenta elevada resistencia a la humedad y protección antihongos, por lo que puede ser utilizada en ambiente exteriores e interiores.

Forma una película de gran adherencia sobre las superficies recomendadas, mejorando la apariencia de construcciones nuevas y antiguas.

USOS RECOMENDADOS

Esmalte al agua Fast está diseñado para ser utilizado en una amplia gama de superficies tales como: concretos, estucos, ladrillos, enlucidos de pasta-yeso previamente sellados, fibrocemento, placa de yeso-cartón, maderas impregnadas y papel mural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Ligeramente Satinado.
Color: Según cartilla de colores empacados.
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizada.
Número de capas: 2 a 3, según el estado de la superficie y método de aplicación.
Tiempo de Secado (a 20°C y 60% HR):
Tacto: 1-2 horas.
Duro: 6-8 horas.
Rendimiento aproximado: 40-50 m²/gln por mano.
Sólidos en peso: Aproximadamente 36%.
Sólidos en volumen: Aproximadamente 19%.
Viscosidad: 95-120 UK/ 25°C.
Peso Específico: 1,20-1,28 g/ml (Blanco).

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

24 meses en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de la intemperie (sol directo y el congelamiento).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

a) Si se trata de una superficie nueva se debe eliminar el polvo, contaminante, eflorescencia de sales y grasas. Las superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días) deben neutralizarse con una solución de ácido muriático al 20% en agua. Posterior, sellar con Látex Antihongos Fast para garantizar una correcta adherencia del producto final, así como la uniformidad del color. Para culminar el esquema de pintado, aplicar como producto de terminación **Esmalte al agua Fast.**

b) Si se trata de una superficie anteriormente pintada debe eliminarse todo el resto de pintura mal adherida, con el fin de lograr una base óptima de anclaje.

ADVERTENCIA

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a 80%. No aplicar en días de lluvias, niebla o llovizna.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel, para más información consultar hoja de seguridad del producto.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES

Esmalte al agua

Satinado



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel, para más información consultar hoja de seguridad del producto.

PELIGRO

H302 Nocivo en caso de ingestión

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ALGUNOS CONSEJOS DE PRUDENCIA GHS

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No Fumar.

P264 Lavarse. Cuidadosamente después de la manipulación

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

P273 No dispersar en el medio ambiente





Rev.01 E.V.
09-12-2024

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES